KATALOGOVÉ LISTY

AGIP Coro KSW 50 L

Agip Coro KSW 50 L je voskový prostředek proti korozi s vysokou účinností.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP Coro KSW 50 L

Vzhled		béžová	
Hustota / 15°C	kg/m^3	810	DIN 51 757
Viskozita / 20°C	mm^2/s	30	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	59	DIN 51 755
Solná komora	h	> 300	DIN 50 021 SS
Kondenzní voda při střídavém klimatu	cykly	> 50	DIN 50 017

VLASTNOSTI

- na bázi nepatrného pachu, aromátů prostého rozpouštědla
- vytváří voskový, na dotek pevný ochranný film
- vysoká ochrana proti korozi
- třída nebezpečí VbF: A III
- vosková disperze

POUŽITÍ

Agip Coro KSW 50 L se hodí pro dlouhodobou konzervaci celoročně počasí vystavených strojů nebo materiálů stejně jako ochrana při transportu a ochrana proti korozi. Právě tak je použitelný jako ochrana dna nebo konzervační prostředek pro dutiny. Nanášení je možné postřikem.

Produkt je nutno skladovat při pokojové teplotě. Skladovací doba nejméně 6 měsíců.

Agip Česká republika, s.r.o. - divize oleje
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz